



## POHĽAD SEVERNÝ

SANAČNÉ OMIETKY REALIZOVAŤ V ÚROVNI MIN. 30 MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU (DLAŽBY).

FINÁLNY NÁTER SOKLOVEJ ČASTI SA REALIZUJE FASÁDNYM NÁTEROM FARBOU COLOR LA NA PENETRÁCIU PRIMER H.  
POZ.: FASÁDNA FARBA COLOR LA (SPOTREBA 0,4 L/M2/ 2 NÁTERY ), VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY A OXIDU UHLIČITÉHO,  
VYSOKÁ ODOLNOSŤ VOČI HNANÉMU DAŽĎU, ÚPRAVA PROTI TVORBE MACHOV, RIAS A LIŠAJNÍKOV NA POVRCHU, SAMOČISTIACI EFEKT.

ÚPRAVA PROTI ODS TREKUJÚCEJ VODE ( NAD RÍMSAMI, PAVLAČ, VODOROVNÉ PLOCHY):  
2 X NÁTER HYDROIZOLAČNOU STIERKOU WP SULFATEX POD OMIETKU

**POSTUP PRÁC:**  
- PÔVODNÉ OMIETKY SA ODSTRÁNIA AŽ NA MURIVO  
- ŠKÁRY MURIVA SA VYČISTIA DO HĽBKY MIN. 20 MM.  
- MURIVO SA MECHANICKY OČISTÍ OD NEČISTÔT A VŠETKÝCH NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ. PODKLAD MUSÍ BYŤ PEVNÝ, BEZ ODDEĽUJÚCICH SA ČASTÍ.  
- APLIKUJE SA MINERALIZAČNÝ NÁSTREK PRÍPRAVKOM KIESOL STANDART ZRIEDENÝ V POMERE 1:1 S VODOU  
- NÁSLEDNE PO CCA 15 MIN SA NANESIE ADHÉZNY MOSTÍK STIERKOU WP SULFATEX.  
- PODKLAD SA VYROVNÁ TESNIACOU MALTOU WP DS LEVELL  
- V ÚROVNI MIN. 300 MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU (DLAŽBY) SA REALIZUJE NÁTER HYDROIZOLAČNOU STIERKOU WP SULFATEX V DVOCH VRSTVÁCH.  
- PRVÁ TESNIACA VRSTVA ZO STIERKY WP SULFATEX SA NANÁŠA ŠTETKOU. DRUHÁ VRSTVU SA NANESIE METÓDOU " ČERSTVÉ DO ČERSTVÉHO". NA DRUHÚ VRSTVU JE POTREBNÉ EŠTE DO ČERSTVEJ STIERKY NANIEŠŤ CELOPLOŠNE OMIETKOVÝ SANAČNÝ ŠPRIC SP PREP.  
- NA ZVÝŠNÉ PLOCHY SA APLIKUJE SIEŤOVE SANAČNÝ ŠPRIC (50% PLOCHY) SP PREP PO VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PÔVODNÝCH OMIETOK.  
PO VYSCHNUTÍ SANAČNÉHO ŠPRICU SA APLIKUJE SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM:  
- V ÚROVNI DO VÝŠKY 300 MM SA NANESIE SANAČNÁ OMIETKA SP TOP WHITE V HRúbKE MIN. 30 MM ( V OBLASTI NÁTERU WP SULFATEX.)  
- NA ZVÝŠNÉ PLOCHY SA NANESIE PODKLADOVÁ SANAČNÁ OMIETKA OMIETKA SP LEVELL V HRúbKE MIN. 30 MM.  
- PO VYZRETÍ SANAČNÝCH OMIETOK SA APLIKUJE SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2

**POZNÁMKY**  
NOVÉ FAREBNÉ RIEŠENIE A FINÁLNE MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE BUDE SCHVÁLENÉ KRAJSKÝM PAMIATKOVÝM ÚRADOM PRED REALIZÁCIOU.  
NAVRHUJEME ZACELENIE PRASKLÍKN A SOND NA CELKOVEJ PLOCHE FASÁD.  
VETRACIE OTVORY V SUTERÉNE NAVRHUJEME SPRIECHODNIŤ.

## LEGENDA

10,20 m²		NOVÉ SANAČNÉ A VÁPENNÉ OMIETKY (S02)
9,00 m²		SANÁCIA SOKLA, NOVÉ SOKLOVÉ OMIETKY V CELOM ROZSAHU (S01)
16,40 m²		SANÁCIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH RÝMS A ŠTUKOVÝCH PRVKOV FASÁD
11,50 m²		SANÁCIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH OMIETKOVÝCH ŠAMBRÁN
cca 3,55 m²		SANÁCIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH KAMENNÝCH PRVKOV FASÁD (REMESELNÁ OBNOVA)
1,50 m²		OČISTENIE A NOVÝ NÁTER INŠTALAČNÝCH SKRÍŇ NA FASÁDE

**SANÁCIA SOKLOVEJ ČASTI: ( SANAČNÁ OMIETKA )**  
SOKLOVÝ SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM DO VÝŠKY 300 MM - S01  
SYSTÉM KAPILÁRNE AKTÍVNEJ OMIETKY OD VÝŠKY 300 MM PO ÚROVEŇ PÔVODNÝCH OMIETOK – S02

**SKLADBA S01:**  
KIESOL STANDART ZRIEDENÝ V POMERE 1:1 S VODOU  
ADHÉZNY MOSTÍK - WP SULFATEX V JEDNEJ VRSTVE  
VYROVNANIE PODKLADU - WP DS LEVELL  
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA WP SULFATEX V DVOCH VRSTVÁCH  
CELOPLOŠNE OMIETKOVÝ SANAČNÝ ŠPRIC SP PREP  
SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA SP TOP WHITE  
SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2  
PENETRÁCIA PRIMER H  
FASÁDNY NÁTER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVÁCH

**SKLADBA S02:**  
SIEŤOVE SANAČNÝ ŠPRIC (50% PLOCHY) SP PREP  
HYDROFILNÁ SANAČNÁ OMIETKA SP LEVELL  
SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2  
PENETRÁCIA PRIMER H  
FASÁDNY NÁTER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVÁCH  
**SP TOP WHITE** - SANAČNÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA, HYDROFÓBNA, ODOLNÁ VOČI SOLIAM A ŠÍRAM. PÓROVITÁ ( > 50%) , VYSTUŽENÁ VLÁKNAMI, PLNIVO PEMZA  
**SP LEVELL** - HYDROFILNÁ JADROVÁ OMIETKA,S KAPILÁRNE AKTÍVNIMI PÓRMÍ ( > 50%) , PLNIVO PEMZA, AKUMULUJÚCA SOLI, NANÁŠA SA V HRúbKE 10-40 MM

**SANÁCIA KORUNNEJ RÍMSY:**  
ODSTRÁNENIE ODPADÁVAJÚCEJ A POŠKODENEJ ČASTI RÍMSY  
ŠTUKOVÉ JADRO PROFILÁCIE VYHOTOVÍŤ SO ŠTUKATÉRSKOU MALTOU GROBZUGMÖRTEL  
FINÁLNY POVRCH VYŠTUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL  
CHÝBAJÚCE OZDOBNÉ PRVKY ODLIAŤ SO ŠTUKOVOU MALTOU STUCKMÖRTEL GF RZ A PRILEPIŤ S RÝCHLO TUHNÚCOU LEPIACOU MALTOU VERBUNDMÖRTEL S  
**SANÁCIA KORDÓNOVEJ RÍMSY:** ŠTUKOVÉ JADRO PROFILÁCIE VYHOTOVÍŤ SO ŠTUKATÉRSKOU MALTOU GROBZUGMÖRTEL, FINÁLNY POVRCH VYŠTUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL  
**SANÁCIA TRHLÍN:** TRHLINY VYŠKRABAŤ A VYPLNIŤ S FEINZUGMÖRTEL  
**SANÁCIA BOSÁŽE:** JADRO VYTVORIŤ S VÁPENNOU OMIETKOU REINKALKMÖRTEL H, FINÁLNY POVRCH VYŠTUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL  
**SANÁCIA ŠAMBRÁN, PILASTROV:** ODLIAŤ ZO ŠTUKOVOU MALTOU STUCKMÖRTEL GF RZ A PRILEPIŤ S RÝCHLO TUHNÚCOU LEPIACOU MALTOU VERBUNDMÖRTEL S

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu.

Autor	Zodpovedný projektant	Kreslil	Profesia:	
Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD.	Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Architektúra	
			Č. zákazky	
Investor	Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča		Štupeň	PPSP
Stavba	REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA		Dátum	máj 2019
			Formát	2 x A4
Obsah	POHĽAD SEVERNÝ		Mierka 1 : 100	Č.V.: <b>08</b>

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej častí, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Zb.z.