



POHĽAD ZÁPADNÝ

SANAČNÉ OMIETKY REALIZOVAŤ V ÚROVNI MIN. 30 MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU (DLAŽBY).

FINÁLNY NÁTER SOKLOVEJ ČASTI SA REALIZUJE FASÁDNYM NÁTEROM FARBOU COLOR LA NA PENETRÁCIU PRIMER H.  
POZ.: FASÁDNA FARBA COLOR LA (SPOTREBA 0,4 L/M2/ 2 NÁTERY ), VYSOKÁ PRIEPUSTNOSŤ VODNEJ PARY A OXIDU UHLIČITÉHO,  
VYSOKÁ ODDOLNOSŤ VOČI HNANÉMU DAŽĎU, ÚPRAVA PROTI TVORBE MACHOV, RIAS A LIŠAJNÍKOV NA POVRCHU, SAMOČISTIACI EFEKT.

ÚPRAVA PROTI ODSTREKUJÚCEJ VODE ( NAD RÍMSAMI, PAVLAČ, VODOROVNÉ PLOCHY):

2 X NÁTER HYDROIZOLAČNOU STIERKOU WP SULFATEX POD OMIETKÚ

POSTUP PRÁČ:

- PŮVODNÉ OMIETKY SA ODSTRÁNIA AŽ NA MURIVO
- ŠKÁRY MURIVA SA VYČISTIA DO HLĚBKY MIN. 20 MM.
- MURIVO SA MECHANICKY OČISTÍ OD NEČISTŮT A VŠETKÝCH NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ. PODKLAD MUŠÍ BYŤ PEVNÝ, BEZ ODDELUJÚCICH SA ČASTÍ.
- APLIKUJE SA MINERALIZAČNÝ NÁSTREK PRÍPRAVKOM KIESOL STANDART ZRIEDENÝ V POMERE 1:1 S VODOU
- NÁSLEDNE PO CCA 15 MIN SA NANESIE ADHÉZNY MOSTÍK STIERKOU WP SULFATEX.
- PODKLAD SA VYROVNÁ TESNIACOU MALTOU WP DS LEVELL
- V ÚROVNI MIN. 300 MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU (DLAŽBY) SA REALIZUJE NÁTER HYDROIZOLAČNOU STIERKOU WP SULFATEX V DVOCH VRSTVÁCH.
- PRVÁ TESNIAČA VRSTVA ZO STIERKY WP SULFATEX SA NANÁŠA ŠETKOU. DRUHÁ VRSTVU SA NANESIE METÓDOU" ČERSTVÉ DO ČERSTVÉHO".
- NA DRUHÚ VRSTVU JE POTREBNÉ EŠTE DO ČERSTVEJ STIERKY NANIEŠŤ CELOPLOŠNE OMIETKOVÝ SANAČNÝ ŠPRIC SP PREP.
- NA ZVÝŠNÉ PLOCHY SA APLIKUJE SIETŤOVÉ SANAČNÝ ŠPRIC (50% PLOCHY) SP PREP PO VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ PŮVODNÝCH OMIETOK.
- PO VYSCHNUTÍ SANAČNÉHO ŠPRICU SA APLIKUJE SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM:
- V ÚROVNI DO VÝŠKY 300 MM SA NANESIE SANAČNÁ OMIETKA SP TOP WHITE V HRúbKE MIN. 30 MM ( V OBLASTI NÁTERU WP SULFATEX.)
- NA ZVÝŠNÉ PLOCHY SA NANESIE PODKLADOVÁ SANAČNÁ OMIETKA OMIETKA SP LEVELL V HRúbKE MIN. 30 MM.
- PO VYZRETÍ SANAČNÝCH OMIETOK SA APLIKUJE SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2

POZNÁMKY

NOVÉ FAREBNÉ RIEŠENIE A FINÁLNE MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE BUDE SCHVÁLENÉ KRAJSKÝM PAMIAŤKOVÝM ÚRADOM PRED REALIZÁCIOU.  
NAVHRUJEME ZACELENIE PRASKLÍKN A SOND NA CELKOVEJ PLOCHE FASÁD.  
VETRACIE OTVORY V SUTERÉNE NAVHRUJEME SPRIECHODNIŤ.

LEGENDA

- 75,40 m² NOVÉ SANAČNÉ A VÁPENNÉ OMIETKY (S02)
- 35,50 m² SANAČIA SOKLA, NOVÉ SOKLOVÉ OMIETKY V CELOM ROZSAHU (S01)
- 8,10 m² SANAČIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH RÝMS A ŠTUKOVÝCH PRVKOV FASÁD
- 22,90 m² SANAČIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH OMIETKOVÝCH ŠAMBRÁN
- 8,20 m² SANAČIA DOPLNENIE POŠKODENÝCH KAMENNÝCH PRVKOV FASÁD (REMESELNÁ OBNOVA)
- 1,50 m² OČISTENIE A NOVÝ NÁTER INŠTALAČNÝCH SKRÍŇ NA FASÁDE

SANAČIA SOKLOVEJ ČASTI: ( SANAČNÁ OMIETKA )

SOKLOVÝ SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM DO VÝŠKY 300 MM - S01  
SYSTÉM KAPILÁRNE AKTÍVNEJ OMIETKY OD VÝŠKY 300 MM PO ÚROVEŇ PŮVODNÝCH OMIETOK – S02

SKLADBA S01:

KIESOL STANDART ZRIEDENÝ V POMERE 1:1 S VODOU  
ADHÉZNY MOSTÍK - WP SULFATEX V JEDNEJ VRSTVE  
VYROVNANIE PODKLADU - WP DS LEVELL  
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA WP SULFATEX V DVOCH VRSTVÁCH  
CELOPLOŠNE OMIETKOVÝ SANAČNÝ ŠPRIC SP PREP  
SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA SP TOP WHITE  
SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2  
PENETRÁCIA PRIMER H  
FASÁDNY NÁTER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVÁCH

SKLADBA S02:

SIETŤOVÉ SANAČNÝ ŠPRIC (50% PLOCHY) SP PREP  
HYDROFILNÁ SANAČNÁ OMIETKA SP LEVELL  
SANAČNÝ ŠTUK SP TOP Q2  
PENETRÁCIA PRIMER H  
FASÁDNY NÁTER FARBOU COLOR LA V DVOCH VRSTVÁCH  
SP TOP WHITE - SANAČNÁ JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA, HYDROFÓBNA, ODDOLNÁ VOČI SOLIAM A ŠÍRAM, PÓROVITÁ ( > 50% ) , VYSTUŽENÁ VLÁKNAMI, PLNIVO PEMZA  
SP LEVELL - HYDROFILNÁ JADROVÁ OMIETKA,S KAPILÁRNE AKTÍVNIMI PÓRMÍ ( > 50% ) , PLNIVO PEMZA, AKUMULUJÚCA SOLI, NANÁŠA SA V HRúbKE 10-40 MM

SANAČIA KORUNNEJ RÍMSY:

ODSTRÁNENIE ODPADÁVAJUCEJ A POŠKODENEJ ČASTI RÍMSY  
ŠTUKOVÉ JADRO PROFILÁCIE VYHOTOVIŤ SO ŠTUKATÉRSKOU MALTOU GROBZUGMÖRTEL  
FINÁLNY POVRCH VYŠŤUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL  
CHÝBAJÚCE OZDOBNÉ PRVKY ODLIAŤ SO ŠTUKOVOU MALTOU STUCKMÖRTEL GF RZ A PRILEPIŤ S RÝCHLO TUHNÚCOU LEPIACOU MALTOU VERBUNDMÖRTEL S

SANAČIA KORDÓNOVEJ RÍMSY: ŠTUKOVÉ JADRO PROFILÁCIE VYHOTOVIŤ SO ŠTUKATÉRSKOU MALTOU GROBZUGMÖRTEL.

FINÁLNY POVRCH VYŠŤUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL

SANAČIA TRHLÍN: TRHLINY VYŠKRABAŤ A VYPLNIŤ S FEINZUGMÖRTEL

SANAČIA BOSÁŽE: JADRO VYTVORIŤ S VÁPENNOU OMIETKOU REINKALKMÖRTEL H. FINÁLNY POVRCH

VYŠŤUKOVAŤ S FEINZUGMÖRTEL

SANAČIA ŠAMBRÁN, PILASTROV: ODLIAŤ ZO ŠTUKOVOU MALTOU STUCKMÖRTEL GF RZ A PRILEPIŤ S RÝCHLO TUHNÚCOU LEPIACOU MALTOU VERBUNDMÖRTEL S

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú a výrobnú projektovú dokumentáciu.

Autor	Zodpovedný projektant	Kreslil	Profesia: Architektúra	
Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Ing. arch. Lukáš SEČKA, PhD.	Ing. arch. L. SEČKA, PhD.	Č. zákazky	
Investor	Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča	Štúpeň	PPSP	
Štavba	REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZUŠ LEVOČA	Dátum	máj 2019	
		Formát	4 x A4	
Obsah	POHĽAD ZÁPADNÝ		Mierka	Č.V.: 07
			1 : 100	

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti, alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 618/2003 Zb.z.